DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

ISO 9001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE
ISO 14001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE

DA 0906/1

FICHE TECHNIQUE

RÉSIBLACK AQUA

NOIR DE SOUBASSEMENT BASE BITUME EN PHASE AQUEUSE PULVÉRISABLE POUR IMPERMÉABILISATION SPÉCIAL PROTECTION DES BÉTONS - MORTIERS - MATÉRIAUX POREUX

ÉMULSION PRÊTE À L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide visqueux*
Densité : *1 +/- 0,03*
Odeur : *caractéristique*
Couleur : *brun foncé*
pH : *10 +/- 0,5*
Point éclair : *sans*

PROPRIÉTÉS

RÉSIBLACK AQUA *est une formulation composée d'une émulsion de bitume, enrichie de résines polymères en phase aqueuse permettant le traitement des soubassements, des vides sanitaires. Ce noir de soubassement permet d'imperméabiliser les fondations exposées à l'humidité. Il forme sur le support un film continu fortement adhérent qui imperméabilise la surface évitant ainsi toute pénétration de l'eau par capillarité.*

Avantages : **RÉSIBLACK AQUA** *s'applique sur supports humides, est utilisable en une ou deux couches, forme un film élastique et très souple qui ne s'écaille pas et résiste aux U.V. Recouvrable par du remblai ou par un enduit. Bonne adhérence des mortiers en recouvrement. Très bonne résistance à l'eau et à la plupart des solutions salines.*

Domaines d'utilisation : *imperméabilisation du béton et mortier : des murs de fondations, des fondations d'ouvrages d'art, protection de matériaux poreux.* **Consommation moyenne :** *3 à 4 m²/Kg suivant la nature du support à traiter. Suivant le pouvoir absorbant et l'aspect du support une 2ème couche à 24 heures d'intervalle au minimum sera nécessaire pour l'obtention d'une qualité optimale.* **Séchage :** *hors poussière : 2 heures. Sec : 12 à 24 heures suivant les conditions climatiques.*

Utilisation de **RÉSIBLACK AQUA** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Imperméabilisation de soubassements et vide-sanitaire en bétons et mortiers.	**RÉSIBLACK AQUA** *est prêt à l'emploi.*	*Bien agiter avant emploi.* *Les supports bétons auront au minimum 10 jours de séchage.* *Les maçonneries seront soigneusement rejointées.* *Les nids de gravier seront réagréés.* *Les surfaces devront être propres, dépoussiérées et dégraissées.* *Humidifier légèrement le support et pulvériser* **RÉSIBLACK AQUA.** *Il est également possible de l'appliquer à la brosse.* *Nettoyage des outils : produit frais à l'eau, sec avec* **DS 26.** **Nota :** *cette présente fiche technique devra être complétée par le D.T.U. 20.1 reprenant les "règles de l'art" pour les travaux de soubassement.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11

Recommandations : *ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C, supérieures à 30°C et par temps pluvieux. Pour le remblai ou le recouvrement par un enduit, respecter un délai de 24 à 48 heures. L'application de* **RÉSIBLACK AQUA** *en soubassement n'exclut pas un drainage de la fondation dans le cas d'arrivée d'eau courante, la réalisation d'un cuvelage dans la cas où la fondation est en permanence dans la nappe phréatique. Stocker dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs, de l'humidité et du gel à une température comprise entre 10°C et 30°C.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).